

Технический паспорт

Код товара: A327010A | Ред.: 29-06-2022 | Версия: 3.6

КЛЕЙ 327 PU

Двухкомпонентный полиуретановый клей для деревянных полов.



Описание ADESIVER

327 PU представляет собой двухкомпонентный полиуретановый клей без эпоксидной модификации с очень низким выделением летучих соединений: СЕРТИФИКАТ EC1 Plus. Этот клей классифицируется как «ЖЕСТКИЙ ЭЛАСТИК» в соответствии с ISO 17178. ADESIVER 327 PU был разработан для удовлетворения потребностей тех рабочих, которые не хотят отказываться от типичных характеристик клеев со 100% нелетучими веществами, но у них аллергия на эпоксидный клей.

ADESIVER 327 PU может способствовать достижению QI CREDIT 4.1 в соответствии с параметрами GEV от 03 марта 2009 года, поскольку он соответствует протоколу сертификации LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом дизайне).

Назначение: ADESIVER 327 PU подходит для укладки балок любых размеров, включая планки, без предварительной укладки деревянных профилей. Кроме того, рекомендуется, так как не содержит воды, приклеивать предварительно обработанный деревянный пол и предварительно калиброванный.

Характеристики

Соотношение смеси	10/1
Температура применения	+10°C ÷ +25°C
Приложение	зубчатый шпатель ж. 5
Жизнеспособность	50'- 60' (1)
Закалка	36-48 ч (1)
Покрытие	1200-1800 г/м² в зависимости от основания.
Цвет	дуб, орех
Классификация (ISO 17178)	ЖЕСТКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ
Прочность на сдвиг (ISO 17178, п.4.4) >2 Н/мм2 Удлинение при сдвиге (ISO 17178, п.4.4) >0,5 Утончение (при необходимости)	DILUENTE DMC 50
Очистка инструмента	DILUENTE DMC 50 (со свежим клеем)
	1 год (2) 11
Стабильность при хранении	кг (10+1)
Упаковка	
при 20°C и относительной	
1 2	влажности 65% в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +10°C до +25°C

Условия укладки

Основание

сухое, чистое, не образующее пыли, не слишком шероховатое. Влажность основания не более 2,0% для цементных полов не более 1,7% для полов с лучистым отоплением не более 0,5% для полов из ангидрита не более 0,2% для полов с лучистым обогревом из ангидрита Влажность древесины 9%±2 для элементов из массива дерева и паркетной мозаики (UNI EN 13226, UNI EN 13227, UNI EN 13228 и UNI EN 13488)

7%±2 для фанерных элементов (UNI EN 13489)

Эта информация основана на наших лучших знаниях и техническом опыте. Они носят общий характер и никоим образом не обязывают нашу компанию. Каждый отдельный случай должен подвергаться практической проверке пользователем, который берет на себя полную ответственность за конечный результат своей работы.

Технический паспорт

Код товара: A327010A | Ред.: 29-06-2022 | Версия: 3.6

КЛЕЙ 327 PU

Двухкомпонентный полиуретановый клей для деревянных полов.



Другое использование

Приклеивание теплозвукоизоляционных панелей (пробка, пенополиуретан, каменная вата).

Приклеивание плитки на асбестоцемент и ДСП.

Приклеивание дерева и строительных материалов (керамика, керамогранит, мраморная плитка) на металлические основания.

Как использовать

Хорошо встряхнуть перед использованием.

Не разбавляйте ADESIVER 327 PU спиртом. После смешивания двухкомпонентного состава зубчатым шпателем равномерно распределите ADESIVER 327 PU по чистому основанию, втирая в клей оставшуюся пыль. Приступайте к укладке, убедившись, что деревянные элементы собраны правильно и аккуратно забиты молотком, чтобы обеспечить полный контакт с клеем.

Идеальное сцепление с основанием обеспечивается, если не менее 65% каждой деревянной детали находится в непосредственном контакте с клеем. При наличии пылеобразующих и пористых оснований мы рекомендуем сначала нанести один слой PRYMER A, PRYMER PUB 77 или PRYMER SF 1105 (см. технические паспорта). Через 24 часа приступайте к нанесению клея. При наличии влажных оснований мы рекомендуем сначала нанести один слой PRYMER PUB 77, PRYMER SF 1105, PRYMER EPOX WETT, PRYMER WB 328 S, PRYMER 100 или PRYMER FAST 500 (см. технические описания). Если деревянный пол приходится укладывать на стеклянные поверхности (керамическая плитка, эмалированная плитка, полированный мрамор и т. д.), удалите и очистите поверхность от пыли, песка, клея и воска. Нанесите ветошью усилитель адгезии DILUENTE APA, соблюдая правильное время нанесения (см. технический паспорт), затем нанесите ADESIVER 327 PU на последующую шлифовку. через 3-4 дня в зависимости от атмосферных условий и влажности деревянного пола. Мы не рекомендуем погружать верхние части плитки в ADESIVER 327 PU при укладке. При в дисперсионный клей, необходимости окуните головки деревянных элементов такой как продукты PARKETTKOLL (см. технические характеристики), который имеет очень прочную адгезию древесины к дереву, что также позволяет избежать типичного «скольжения» элементов. Последующую шлифовку можно проводить через 3-4 дня в зависимости от погодных условий и условий в помещении. При укладке предварительно лакированного деревянного пола, если деревянная деталь случайно испачкалась клеем, немедленно очистите ее с помощью DILUENTE PULIPAR или DILUENTE PULIPAR W (см. технические описания). Мы рекомендуем при использовании ADESIVER 327 PU использовать все системы индивидуальной профилактики.

Примечание:

Не наносите ADESIVER 327 PU в присутствии сильно испаряющихся потоков, так как они вызывают повышение pH основания ($pH > 10$) и вызывают проблемы с системой стяжка/клей/дерево. В случае сомнений нанесите один слой PRYMER SF 1105 (см.

техпаспорт) и через 24 часа приступить к нанесению ADESIVER 327 PU.

Элементы меток

Для получения дополнительной информации о безопасном использовании продукта рекомендуется ознакомиться с последней версией паспорта безопасности.

Веб-ссылка

Убедитесь, что у вас есть последняя версия этого технического паспорта, которую можно загрузить также по следующей ссылке:



http://www.chimiver.com/tds/EN_ADESIVER_327_PU.pdf